



Technický list 03.13 Akrylový tmel EXPRES

Výrobok Jednozložkový plniaci, nezážňavý, veľmi ľahký tmel na disperznej báze s dobrou priľnavosťou k poréznym materiálom, po vyzretí odolný mrazu, na kovy nepôsobí korozívne. Vytvrdzuje odparením vody. Pretierateľný už od 20 minút po aplikácii.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Pretierateľný už po 20 minútach
- Veľmi ľahký, okamžite použiteľný, rýchloschnúci
- Po vytvrdení ľahko a jednoducho brúsiteľný
- Vysoká priľnavosť na sadrokartón, omietky, drevo, betón, tehlové murivo, apod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, brúsiteľný, pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi

Použitie

- Pre interiérové práce - stierkovanie škár v sadrokartónových konštrukciách
- Lokálne opravy trhlín, otvorov a škár v betóne, murive, omietkach a sadrokartóne
- Opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, sadrokartóne, dreve a betóne
- Tmelenie škár, opravy hrán a poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť

Balenie Kartuša 310 ml
Farba Biela

Technické údaje

Základ	-	emulzia	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podiel pevných látok	%	neuveďená	
Tepelná odolnosť	°C	+75	po vytvrdení
Tepelná odolnosť	°C	+5	pri preprave nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Otvorený čas	min.	≈ 25	
Pretierateľný	min.	≈ 20	po aplikácii
Doba vytvrdenia	hod	≈ 6 / 2,5mm	pri 20°C / 65% rel. vlhk.
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplotách od +5°C do +25°C

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné pre stavebné škáry s požiadavkou na vyrovnávanie dilatácií, miesta zaťažované dlhodobou vlhkosťou, vodou, pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflón.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťô a oleja.
Ošetrovanie (príprava) podkladu Veľmi nasiakavé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S-T70 v pomere 1 diel penetračného náteru a 1 diel vody.

Pokyny Tmel po aplikácii z kartuše rozotierať špachtľou alebo plastovou či nerezovou stierkou. Po zatvrdnutí zbrúsiť Brusnou hubkou alebo väčšie plochy Hladidlom s brúsnou mriežkou.

Upozornenie Nie je možné použiť pre aplikácie v exteriéry.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 03.13 Akrylový tmel EXPRES

Čistenie Materiál: ihneď vodou
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 03.13».

Aktualizácia Aktualizované dňa: 29.03.2013 Vyhotovené dňa: 31.08.2004

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.