

# TECHNICKÝ LIST

## SLOVAKRYL PROFI LESK

JK: 246 238 08 0 PND: 01 - 3035 - 09 S

<b>Zloženie:</b>	Slovakryl PROFI LESK je zmes pigmentov a plnidiel dispergovaných v roztoku akrylátovej vodou riediteľnej disperzie s prídavkom aditív.
<b>Použitie:</b>	Slovakryl PROFI LESK sa používa k povrchovej úprave pre vnútorné a vonkajšie nátery dreva, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek, lepenky, omietky, betón, kov a pod. Vyznačuje sa výbornou roztierateľnosťou na povrchu, nízkou dobou schnutia a vysokou kryvosťou. Je vhodný na nátery okien, dverí, zárubní, zábradlí, dreveného nábytku, detského nábytku a hračiek. <b>Slovakryl PROFI LESK spĺňa európsku normu na povrchovú úpravu hračiek podľa STN EN 71/3 pre styk so suchými potravinami a hračkami aj pre deti do 3 rokov.</b>
<b>Návod na použitie:</b>	Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt. Pred použitím je potrebné obsah obalu dokonale premiešať! Pri natieraní väčších plôch je potrebné zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Aplikujú sa 2 – 3 nátery pri teplote +10 až +25 °C s odstupom 4 – 6 hodín v závislosti od savosti materiálu a hrúbky náteru. <u>Drevené materiály</u> doporučujeme pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakryl profi základ a po zaschnutí prebrúsiť brúsnym papierom č. 120 – 180. <u>Kovové predmety</u> je potrebné ošetriť vhodným základným antikoróznym náterom. <u>Betón, omietky</u> (dostatočne vyzreté, pevné a nedrobné) je potrebné napustiť náterom Slovakryl Profi Lesk – zriedeným vodou v pomere 1:1. <u>Staré nátery</u> , ktoré pevne držia na podklade je potrebné očistiť, prebrúsiť a odmastiť. Nátery so zlou príľnavosťou je potrebné odstrániť až na podklad. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Použité pomôcky ihneď umyte vodou.
<b>Farebné odtiene:</b>	Slovakryl PROFI LESK sa vyrába v jednej akosti a v nenormalizovaných odtieňoch: 0100 – biely, 0605 – béžový, 0620 – žltý, 0660 – oker, 0750 – oranžový, 0815 – červený, 0220 – svetlohnedý, 0240 – tmavohnedý, 0551 – tmavozelený, 0111 – šedý, 0440 – modrý, 0199 – čierny.
<b>Riedenie:</b>	vodou
<b>Výdatnosť:</b>	6 ÷ 9 m <sup>2</sup> /kg na jednu vrstvu
<b>Technické údaje:</b>	<u>Vlastnosti v kvapalnom stave</u> Vzhľad: farebná homogénna suspenzia, je dovoľená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva. Výtokový čas F6 (23 °C/50 %RV): min. 50 s Obsah neprchavých zložiek (1 hod./125 °C/1 g): min. 40 % <u>Vlastnosti pri zasychaní</u> Zasychanie bez otisku: max. 6 hod./200 g <u>Vlastnosti zaschnutého náteru</u> Vzhľad: hladký, zliaty, matný Kryvosť: stupeň 1 – 2 Zlievateľnosť: stupeň 1 Roztierateľnosť: stupeň 1 <u>Iné vlastnosti</u> Hustota (20 °C): min. 1,2 g.cm <sup>-3</sup>
<b>Záručná doba:</b>	36 mesiacov od dátumu výroby
<b>Horľavosť:</b>	Slovakryl PROFI LESK nie je horľavá kvapalina.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

