


PORTLANDSKÝ CEMENT

CEM I 42,5 R

Vlastnosti cement vysokej pevnostnej triedy s vysokými počiatočnými pevnosťami

Použitie je vhodný predovšetkým pre pevnostne náročné konštrukcie, betóny kvalitatívne vyšších tried C 30/37 – C 45/55, predpäté betóny C 30/37 – C 35/45, železobetóny, betónové výrobky, prefabrikáty a všade tam, kde je potrebné rýchle odformovanie do 24 hodín umožňuje betonáž i v chladnom a mrazivom prostredí, pod teplotou 5 °C, kde je ho možné spracovať za použitia špeciálnych prísad z dôvodu vyššieho vývinu hydratačného tepla nie je vhodný pre veľkoobjemové betonáže

	merná jednotka	požadované hodnoty EN 197-1	Dosahované hodnoty v PCLA, a.s., Ladce
Začiatok tuhnutia	minúta	min. 60	193 ± 21
Pevnosť v tlaku	2 dni N.mm ⁻²	min. 20	31,5 ± 2,0
	28 dní N.mm ⁻²	min. 42,5 – max. 62,5	61,9 ± 1,6
Merný povrch	m ² .kg ⁻¹	nepredpisuje	402 ± 17



Spôsob dodania voľne ložený - autocisterny, železničné vagóny typu RAJ

Vyrábané cementy zodpovedajú

Kvalitu cementu dozoruje **TSÚS Bratislava**.

Systém manažmentu kvality sa riadi normou: **EN ISO 9001:2000 a EN ISO 14001:2004**.

EN 197-1 : 2000 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

EN 197-2 : 2000 Cement: Preukazovanie zhody



1301
Považská cementárň, a.s.
ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce
rok 2010
1301-CPD-0024
CEM I 42,5 R

