

TECHNICKÝ LIST

GRANIT – lak na kameň

JK: 246 - 121 - 28 - 0000 PND: 01 - 3040 - 10 S

- Zloženie:** Granit – lak na kameň je roztok špeciálnych alkydových živíc a bezaromatového benzínu s prídavkom vosku, aditív a UV filtra.
- Použitie:** Granit – lak na kameň je vysoko kvalitný bezfarebný lak vhodný na ošetrovanie prírodného kameňa ako je žula, bridlica, vápenec a tiež nátery umelých stavebných materiálov ako sú tehly, betón, dekoratívne sadrové doplnky a umelý kameň. Na povrchu vytvára hladkú vrstvu, ktorá zabezpečuje dlhodobú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Vytvára mokrý efekt. Zvýrazňuje prírodnú farbu materiálu a zlepšuje konečný dekoratívny vzhľad. obsahuje UV filter.
- Návod na použitie:** Všetky podklady musia byť čisté, suché, obrúsené a odmastené, betónové výrobky dôkladne vyzreté bez cementového výkvetu (riadiť sa odporúčaním výrobcu betónových výrobkov). Pri svetlých odtieňoch obkladových materiálov môže dôjsť k zmene odtieňa natieraného materiálu. Výrobca preto odporúča vykonať aplikačnú skúšku, za účelom získania výsledného vizuálneho efektu. Pri použití laku na biely prírodný kameň môže náter dostať žltkastý vzhľad. Výrobok nie je určený na podlahy. Pred použitím lak dokonale premiešajte! Nanáša sa v dvoch alebo viacerých vrstvách v závislosti od nasiakavosti podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok. Ďalšiu vrstvu sa doporučuje naniesť po 12 hod. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod +10°C. Pracovné pomôcky a náradie doporučujeme očistiť riedidlom S 6006.
- Nanášanie:** štetcom, valčekom alebo striekaním
- Výdatnosť:** 8 – 11 m²/kg v jednej vrstve (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu)
- Aplikačná teplota podkladu:** +10 až +30 °C
- Technické údaje:** Vlastnosti v kvapalnom stave
Vzhľad: transparentná kvapalina bez mechanických nečistôt, tvorba rozmiešateľnej usadeniny povolená.
Výtokový čas F4 (20°C/50 % RV): min. 50 s
Obsah neprchavých zložiek (1 hod./ 105°C/1 g): min. 48 %
Hustota (20°C): min. 0,91 g.cm⁻³
- Vlastnosti pri zasychaní
Zasychanie bez otisku: max. 12 hod.
- Vlastnosti zaschnutého náteru
Vzhľad: hladký pololesklý, matný
Zlievateľnosť: stupeň 1
Roztierateľnosť: stupeň 1
- Záručná doba:** 36 mesiacov od dátumu výroby
- Horľavosť:** Granit lak na kameň je horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

