

TECHNICKÝ LIST

SLOVLUX laková lazúra

JK: 246 - 121 - 27 PND: 01 - 3030 - 04 S

- Zloženie:** Slovlux laková lazúra je roztok špeciálnych alkydových živíc a bezaromatového benzínu s prídavkom vosku, aditív a transparentných železitých pigmentov.
- Použitie:** Slovlux laková lazúra je vysoko kvalitná ochranná a dekoratívna náterová látka na vnútorné a vonkajšie nátery dreva, drevovláknitých a drevotrieskových materiálov a rôznych výrobkov z dreva. Je vhodná na nátery okien, dverí, nábytku, obloženia stien, chát, balkónov, zábradlí, plotov, záhradného nábytku, drevostavieb a pod. Slovlux laková lazúra vytvára na povrchu hrubovrstvú, hladkú, pololesklú až lesklú film, ktorý zabezpečuje dlhodobú ochranu dreva proti poveternostným vplyvom, vlhkosti a pôsobeniu UV žiarenia.
- Návod na použitie:** Všetky podklady musia byť pevné, suché, obrúsené, odmastené a zbavené nečistôt. Pred použitím lazúru dokonale premiešame! Pri natieraní väčších plôch je potrebné zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Ako prvú vrstvu – penetráciu odporúčame použiť Slovlux tenkovrstvú lazúru. Nanáša sa v dvoch alebo viacerých vrstvách v závislosti od nasiakavosti podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok. Ďalšiu vrstvu sa odporúča naniesť po 12 hodinách. Odtiene Slovlux laková lazúra sú navzájom miešateľné. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod +10 °C a prevýšiť +30 °C. Pracovné pomôcky a náradie odporúčame očistiť riedidlom S 6006.
- Farebné odtiene:** Slovlux laková lazúra sa vyrába v nenormalizovaných farebných odtieňoch:
0000 – bezfarebný, 0020 – gaštan, 0021 – orech, 0022 – palisander, 0023 – teak, 0060 – pínia, 0061 – červený smrek, 0062 – borovica, 0063 – dub, 0080 – mahagón, 0065 – čerešňa, 0025 – zlatý dub.
- Výdatnosť:** 10 ÷ 12 m²/l v jednej vrstve podľa savosti dreva.
- Technické údaje:** Vlastnosti v kvapalnom stave
Vzhľad: transparentne zafarbená kvapalina bez mechanických nečistôt, tvorba rozmiešateľnej usadeniny povolená.
Výtokový čas F4 (20 °C/50 % RV): min. 50 s
Obsah neprchavých zložiek (1 hod./105 °C/1g): min. 48 %
Hustota (20 °C): min. 91 g.cm⁻³
- Vlastnosti pri zasychaní
Zasychanie bez otisku: max. 24 hod./200 g
- Vlastnosti zaschnutého náteru
Vzhľad: hladký pololesklý až lesklý
Zlievateľnosť: stupeň 1
Roztierateľnosť: stupeň 1
- Záručná doba:** 36 mesiacov od dátumu výroby.
- Horľavosť:** Slovlux laková lazúra je horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväziť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

