



BORI tenkovrstvá lazúra

URČENIE

Pre dekoráciu a ochranu dreva vo vnútorných a vonkajších priestoroch : tatranský profil, stenové a stropné obklady, ploty, jednoduchý nábytok...

VLASTNOSTI

- priehľadný náter zvyrazňuje prírodný vzhľad dreva
- dekoratívna ochrana
- hĺbková ochrana dreva
- neobsahuje biocídne prostriedky
- jednoduché nanášanie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	alkydne pojivo, rozpúšťadlo, transparentné mikro pigmenty
ODTIENE	bezfarebné, 11 štandardných odtieňov: HELIOMIX
ZÍSKANIE ODTIEŇA	vzájomné miešanie štandardných odtieňov HELIOMIX
LESK	/
HUSTOTA	0.85 g / ml
RIEDENIE	pripravená na použitie
EU VOC kategória a limity	Hraničná hodnota prchavých organických zlúčením kategória A(f): 700 g/l (2010), báza max. 690g/l. Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobku: 660 g/l.
BALENIE	štandardné odtiene: 0.75 l, 2.5 l, 5 l; HELIOMIX : 1 l, 3l, 10 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok použiteľný do dátumu uvedeného na balení.

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOB NANÁŠANIA	riedenie	viskozita	tryska	tlak
štetec, valček, máčanie, nanášanie handrou	/	/		
PODMIENKY PRE PRÁCU	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na prach cca. 3 hod., suché na dotyk 5 hod., interval medzi vrstvami 6 – 10 hodín. V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanesení 10 – 12 m ² /l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁRADIA	TESSAROL riedidlo			

PRÍPRAVA PODKLADU

Nové drevo

Vlhkosť ihličnatých druhov dreva nesmie prekročiť 15%, u listnatých druhov 12%. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, **NITRO riedidlom** odstránime vosk, živicu a masťotu.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	KONEČNÝ NÁTER
NOVÉ DREVO	vnútri	brúsenie, odstraňovanie nečistoty	/	1x BORI tenkovrstvá lazúra
	vnútri – drevo vo vlhku		1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	1x BORI tenkovrstvá lazúra
	vonku		1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	1x BORI tenkovrstvá lazúra
STARÉ NÁTERY	vnútri	čistenie a	/	1x BORI tenkovrstvá lazúra
	vonku	brúsenie, odstránenie poškodených náterov	ako pri veľmi poškodených náteroch 1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	1x BORI tenkovrstvá lazúra 1-2x BORI laková lazúra UV PROTECTION



UPOZORNENIE

- Pred použitím je potrebné farbu dobre premiešať.
- Pri obnovovaní starých náterov vyberieme odtieň svetlejší od pôvodného, alebo pôvodný zmiešame s bezfarebným. Počet vrstiev vplýva na odtieň – každá vrstva dá tmavší odtieň.
- Pre veľký vplyv druhu dreva na konečný odtieň doporučuje pokus na menšej časti povrchu určeného na náter.
- Pri nátere tatranského profilu doporučujeme ochranu dreva z oboch strán, pretože tým dosiahneme lepšiu rozmerovú stálosť.
- **BORI tenkovrstvú lazúru** môžeme použiť aj ako napúšťadlo pred **IDEAL lakovaním lakmi** na parkety a **TESSAROL lakmi**.
- **BORI tenkovrstvú lazúru** skladujeme v originálnom, riadne uzavretom obale, v suchom priestore (+5 do +35° C). Nespotrebovaný materiál prelejeme z väčšieho obalu do menšieho až do vrchu, riadne uzavrieme a označíme.