



Technický list 06.08 Lepidlo na parozábrany (FolieFix) PROFI

Výrobok je jednozložkové bez rozpúšťadlove lepidlo. Vytvára vysoko lepidivý plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti

- Bez rozpúšťadiel;
- Trvalo elastický spoj;
- Vysoká lepidivosť a príľnavosť k materiálom ako je Polyetylén a Polypropylén;

Použitie

- Lepenie parotesných zábran strešných systémov;
- Lepenie fólií z PE, PP, DPC, hliníkových fólií a pod.;
- Lepenie prachotesných zábran dverí v automobilovom priemysle;
- použitie do okenného 3D systému Den Braven na lepenie vnútorných a vonkajších pásiek. viac viď. Technologický postup osadzovania výplní otvorov 3D systémom Den Braven

Balenie Kartuša po 310 ml

Farba Svetlá zelená

Technické údaje

Základ	-	SPUR - polymér	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	1,22	
Sušina	%	100	
Stekavosť	mm	6	(U10)
Tepelná odolnosť	°C	-40 / +80	(po vytvrdnutí)
Tepelná odolnosť	°C	-15	(pri preprave)
Aplikačná teplota	°C	+5 / +50	
Otvorený čas	Min	≈ 30	(pri 23°C / 55 % rel. vlhk.)
Rýchlosť nanášania	g/min	25	(pri sile 3mm a tlaku 6,3 Bar)
Plné vyzretie	deň	14	(pri 23°C / 55 % rel. vlhk.)
Pevnosť v šmyku	N/cm2	20	(pri 23°C / 55 % rel. vlhk.)
Skladovateľnosť	mesiace	12	(pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred mrazom a priamym slnečným žiarením!)

Približná spotreba vzorec

$$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$$

Približná spotreba z 310 ml príklad

$$\text{dĺžka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{8[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 6,5\text{m}$$

Približná spotreba z 310 ml m 6,5 (pre škáru 8 x 6 mm)

Špecifikácia Navrhnuté pre parotesné spoje podľa DIN 4108-7
Obmedzenie Mimo iného nie je vhodné dlhodobé alebo trvalé zaťaženie vodou

Upozornenie Pri teplote pod + 10°C je lepidlo ťažko aplikovateľné klasickou pištoľou COOX. Pre ľahšiu aplikáciu odporúčame používať pištoľ s prevodom MK5 SKELET.

Podklad Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, hrdze, masťô a oleja.

Ošetrovanie (príprava)podkladu Podklady pred aplikáciou nie je nutné penetrovať.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Technický list 06.08 **Lepidlo na parozábrany (FolieFix) PROFI**

Pokyny	Lepidlo nanášame na podklad v hrúbke cca 8 mm. Nechať 10 min. pôsobiť – zvýšime počiatočnú príľnavosť. Lepený materiál zľahka pritisknúť k podkladu. Nestláčať! Pozn.: V prípade, že sa fólia okamžite pritisne, môže fólia „kízať“ len do doby, než lepidlo vyzreje.
Čistenie	Materiál : ihneď terpentínom Ruky : mydlo a voda, reparačný krém na ruky
Bezpečnosť	Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 06.08».
Aktualizácia	Aktualizované dňa: 18.03.2011 Vyhotovené dňa: 04.11. 2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149