

Baumit SuperGrund

Technický list



- **Obsahuje plnivo z kremečitého piesku**
- **Bez obsahu rozpúšťadiel**
- **Použitie v interiéri a exteriéri**

Výrobok

Penetračný náter na špeciálnej akrylátovej báze s plnivom z kremečitého piesku, bez obsahu rozpúšťadiel.

Zloženie

Voda, akrylátové spojivo, kremečitý piesok, prísady.

Vlastnosti

Jednozložkový penetračný náter s kremečítym pieskom pripravený na okamžité použitie, s vysokou priľnavosťou na podklady. Po zaschnutí zanecháva drsný povrch.

Použitie

Základný náter na nenasiakavé aj nasiakavé podklady v interiéri aj v exteriéri pred nanášaním ďalších materiálov ako sú napr. samonivelizačné stierky, cementové lepiace malty (napr. produkty Baumacol) a pod. Obzvlášť vhodný pri lepení nového obkladu na starý obklad.

Technické údaje

Farba:	Žltá
Hustota:	cca 1,28 kg/ l
Spotreba materiálu (v závislosti od nasiakavosti podkladu):	cca 0,15 kg/ m ²
Výdatnosť:	cca 33 m ² / 5kg balenie
Doba zrenia	
- nenasiakavé podklady:	cca 12 hod. ¹⁾
- nasiakavé podklady:	cca 30 min. ¹⁾

Balenie

5 kg vedro; 1 paleta = 85 vedier = 425 kg

Skladovanie

V suchu, chlade, bez mrazu, v uzavretých obaloch 12 mesiacov.

Zabezpečenie kvality

Vnútrotná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Bezpečnostné a hygienické predpisy

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Baumit SuperGrund

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť nosný, dostatočne pevný, suchý, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov, zvyškov odformovacích prípravkov.

Čerstvé potery musia byť dostatočne vyzreté.

Anhydritové potery s olupujúcim sa povlakom alebo s krehkými okrajmi, podklady so zvyškami lepidiel po parketách musia byť obrúsené alebo očistené kefou a povysávané.

Vhodný podklad:

- staré obklady a dlažby,
- betón,
- cementové a sadrové potery, stierky,
- vyzreté omietky na cementovej a sadrovej báze,
- pórobetón.

Nevhodný podklad:

- plasty,
- kov.

Nanášanie

Pred nanášaním penetračný náter rozmiešať. V prípade aplikácii na nasiakavé podklady je možné penetračný náter rozriediť s čistou vodou v pomere 1:1 až 1:2. Nepridávať žiadne iné materiály. Baumit SuperGrund nanášať celoplošne a rovnomerne na suchý podklad pomocou valčeka. Nanášať v tenkej vrstve.

Doba schnutia na nasiakavých podkladoch cca 30 min.¹⁾, na nenasiakavých podkladoch cca 12 hodín¹⁾.

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C.

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota podkladu a vzduchu výrazne ovplyvňujú dobu, kedy je možné nanášať ďalšiu vrstvu.

Pri realizácii penetračného náteru ako aj pri kladení poterovej vrstvy alebo stierky je potrebné miestnosť chrániť pred prievanom, dažďom, priamym slnkom a rýchlym vysychaním podkladu. Neprimiešavať žiadne iné materiály.

Vysvetlivky

¹⁾ Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Upozornenie

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníčkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.